

20. ročník SUSO 2016

Pracovní postup pro aplikaci omítky Cemix Sádrové omítky ruční (026)

Omítka bude nanášena na předem vyzděný fragment stěny z broušených cihelných tvarovek HELUZ. Rozměr stěny š x v činí 125 x 150 cm. Okraje stěny budou ohraničeny omítníky o tl. 10 mm.

- **Osazení omítníků** – rozmíchat malé množství omítky Cemix 026 s menším množstvím záměsové vody (hustší konzistence), nanést ji na okraje stěny a osadit do ní omítníky.
- **Rozmíchání omítky** – omítku rozmíchat v nádobě elektrickým míchadlem s metlou po dobu 5 minut za dodržení předepsaného množství záměsové vody.
- **Nahození omítky** – omítku nahodit zednickou lžící do vymezené plochy mezi omítníky v tl. 10 mm.
- **Srovnání (stažení) omítky** – omítku stáhnout za pomoci h-latě do roviny a nechat zatuhnout (nelepí na ruku).
- **Zkropení vodou a rozfilcování** – povrch omítky zkropit a rozfilcovat např. oranžovým houbovým hladítkem, nechat zavádnout (nelepí na ruku).
- **Finalizace omítky** – omítku zatočit např. houbovým hladítkem (mořská houba) a vytvořit jemnou strukturu na povrchu.

Celkový čas zpracování omítky činí 60 – 90 minut v závislosti na podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Podrobnosti zpracování omítky jsou uvedeny v technickém listu výrobku umístěném na http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/sadrove-omitky_3/sadrove-omitky_2/026-sadrova-omitka-rucni.

Příklad nářadí pro rozfilcování a finalizaci:

	
Hladítko houbové oranžové	Hladítko mořská houba